

HYDROBAT 2000

Víztaszító impregnálószer

- ❖ Hydrobat 2000 megakadályozza a légköri szennyeződések letapadását valamint az eső, tél és fagy okozta algaképződést.
- ❖ Védi a falakat a nedvességi behatásoktól és megakadályozza a vakolat lehámlását.
- ❖ 100%-ig átlátszó és oxigénáteresztő.
- ❖ Hydrobat 2000 nem változtatja meg a kezelt felület kinézetét, teljesen ártalmatlan és nem mérgező.
- ❖ Ha véletlenül a termék fára kerülne, jól letisztítható és utána újralakkozható marad.
- ❖ A kő színe mélyebb, élénkebb lesz, a kezelés után még „lélegzik”, sokkal nehezebben tapad meg a vízkő, ezáltal egyszerűbben is takarítható.
- ❖ A falak kevésbé lesznek nedvesek, ennek következtében a hőszigetelés javul, és a penész megtapadása is nehezebb a mélyebb rétegekben.
- ❖ Nem szabad hígítani, közvetlen alkalmazható.
- ❖ Az alkalmazás alatt a hőmérsékletnek nincs befolyása a végeredményre. A termék 0°C alatti hőmérsékleten is használható.

Felhasználás

Hydrobat 2000-et ott alkalmazhatjuk, ahol a felületet szélsőséges (víz,vízpára, penész, vegyszerkezelés) viszontagságoktól kell védeni.

Pl: térkő, greslap, terméskő, fugák, járófelületek, homlokzatok, stukkók, műemlékek, texturált falak, mészkő falak stb.

Használati utasítás

Gondoskodjunk tiszta és száraz felületről. A salétromot és a penészt először el kell kefével távolítani pl. a Walter ipari penészfolt eltávolító folyadékkal. Az esetleges repedéseket tömíteni kell, mielőtt a Hydrobat 2000-et használnánk. Javasolt száraz időben és lehetőleg pormentes felületeken a munkát megkezdeni.

Hígítatlanul használja. Ecsettel, festékpisztollyal vagy permetezővel kell felhordani. Mindig haladjon fentről lefelé, álljon meg, amikor a felület már nem szívja fel a tömítőanyagot. Néhány órnyi száradás után a Hydrobat 2000 szilárd felületet képez, és tökéletes védettséget biztosít.

Egy réteg gyakran elegendő, de nagyon porózus felületek esetén egy második réteget kell felhordani, amint az első réteg elveszíti fényét.

Kültéren a kezelt felületek a legtöbb homlokzati festékkel átfesthetők: Vinil-akril vizes diszperziós festék, latex emulziós festék, pliolit falazó festék (először végezzen spot tesztet).

Terjedelem: Az anyag porozitása szerint = 2-10 m² / liter (21-105 ft² / qt). Előnyös, ha először foltvizsgálatot végeznek a kezelendő felületen. Ha a felület új fal, javasoljuk, hogy várjon 28 napot a felület kezelése előtt. Ellenőrizze a víztaszító képességet, figyelve arra, hogy a víz gyöngyözzön a felszínen, amennyiben nem, hordjon fel még egy réteget.

A HYDROBAT 2000 nem használható alapok tömítésére vagy teraszok vízszigetelésére.

Tulajdonságok

Szín: átlátszó

Illat: nincs

Tűzre való érzékenység: gyúlékony
(Lobbanási pont 38°C)

Kiszerelés: 20 liter

